


Műszaki adatlap

StoAdditiv QS

Vizes bázisú kötégysorsító
homlokzat festékekhez



Jellemzők

| | |
|----------------------|--|
| Alkalmazás | <ul style="list-style-type: none"> - kültérben - erősen ingadozó nappali-éjszakai hőmérséklet esetén rugalmas használattal - csak az alábbi homlokzatfestékekben alkalmazható: StoColor Silco, StoColor Silco G, StoColor Silco Fill, StoColor Maxicryl, StoColor Jumbosil, StoColor X-black, StoCryl V 200 |
| Tulajdonságok | <ul style="list-style-type: none"> - oldószermentes - meggyorsítja a Sto homlokzatfestékek száradását nedves, hideg időjárási körülmények között |
| Megjelenés | - 0,45 l / flakon |

Alapfelület

| | |
|---------------------------|--|
| Követelmények | Vegye figyelembe a homlokzatfesték követelményeit. |
| Aljzat előkészítés | Vegye figyelembe a homlokzatfesték követelményeit. |

Alkalmazás

| | |
|---------------------------------|--|
| Feldolgozási hőmérséklet | <p>Legalacsonyabb alapfelület és levegőhőmérséklet: +1 °C</p> <p>Legmagasabb alapfelület és levegőhőmérséklet: +20 °C</p> |
| Anyag előkészítése | <p>Megjegyzések:</p> <p>Az anyagnak ammónia szaga van, gondoskodjon megfelelő szellőzésről az alkalmazási területen. Viseljen védőszemüveget. A StoAdditiv QS-t ne keverje kézzel, mindig használjon kézi keverőgépet.</p> <p>Jegyezze fel a bekeverés dátumát. A StoAdditiv QS-sel kevert homlokzati festéket 6 héten belül használja fel.</p> |

Csak az alábbi homlokzati festékekben alkalmazható:

- StoColor Silco
- StoColor Silco G
- StoColor Silco Fill
- StoColor Jumbosil
- StoColor Maxicryl
- StoColor X-black
- StoCryl V 200

Műszaki adatlap

StoAdditiv QS

Adagolás:

- 5l-es festék kiszerezésnél: 150ml (1/3 flakon) StoAdditiv QS
- 10l-es festék kiszerezésnél: 300ml (2/3 flakon) StoAdditiv QS
- 15l-es festék kiszerezésnél: 450ml (1 flakon) StoAdditiv QS
- 25kg-os kiszerezésnél: 450ml (1 flakon) StoAdditiv QS

Az anyag előkészítése:

1. Ellenőrizze, hogy a StoAdditiv QS fedele szilárdan le legyen zárva.
2. Rázza fel jól a terméket.
3. Adja hozzá a terméket a homlokzati festékhez.
4. Azonnal keverje össze kézi keverőgéppel.
5. A keverést legalább 1 percig folytassa, amíg homogén keveréket nem kap.
6. Keverjen vizet a termékhez szükség esetén, amíg el nem éri a feldolgozáshoz szükséges konzisztenciát, maximum a festék vödörön piktogrammal jelzett mennyiségi korlátig.

Színeltérések: adott felület festésénél alkalmazza teljes mértékben vagy a StoAdditiv QS-sel ellátott terméket, vagy az adalék mentes festéket. A színeltérések elkerülése végett egy felületen ne alkalmazza mindkét terméket.

Eszközök tisztítása Használat után azonnal vízzel lemosandó.

Szállítás

Szín Sárgás

Tárolás

Tárolási feltételek Szorosan lezárva, fagymentes helyen kell tárolni. Védni kell a hőtől és a közvetlen napfénytől.

Tárolási időtartam A legjobb minőséget az eredeti csomagolásban a maximális élettartam lejártáig garantáljuk. Ez a csomagoláson szereplő kötegszámról olvasható le.

A gyártási tételszám értelmezése:

1.szám = az év utolsó számjegye, 2. + 3. szám = naptári hét, Példa: 9450013223, a 2019. 45 naptári hétig őrzi meg minőségét.

Jelölés

Termékcsoport Száradás gyorsítók

GISCODE

Biztonság A biztonsági adatlap előírásait be kell tartani.
A terméket a vonatkozó EK előírásoknak megfelelően kell címkézni.
A biztonsági előírások és utasítások a használatra kész, feldolgozatlan állapotú anyagra vonatkoznak.

Műszaki adatlap

StoAdditiv QS

Különleges tudnivalók

Az ebben a műszaki ismertetőben található információk, ill. adatok a szokásos felhasználási cél, ill. a szokásos felhasználási alkalmasság biztosítására szolgálnak és a Sto ismeretein és tapasztalatain alapulnak. A felhasználót azonban nem mentik fel az alól, hogy saját felelősségére ellenőrizze az alkalmasságot és a felhasználás célját.

Az ebben a műszaki ismertetőben egyértelműen nem említett alkalmazásoknál fel kell venni a kapcsolatot a gyártóval. Az engedély nélküli alkalmazás saját kockázatra történik. Ez különösen más termékekkel való kombinálás esetén érvényes.

Új műszaki ismertető megjelenésével minden eddigi műszaki ismertető elveszíti érvényességét. A mindenkor legújabb megfogalmazás az interneten elérhető.

Gyártó: Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Telefon: 07744 57-0
Telefax: 07744-57 -2178
infoservice@sto.com
www.sto.de

Kizárólagos magyarországi importőr:
Sto Építőanyag Kft. H-2330
Dunaharaszti, Jedlik Ányos utca 17.
Telefon: +36 24 510210
Telefax: +36 24 510216
info.hu@sto.com
www.sto.hu