


Műszaki ismertető

StoCalce Fondo

Ökologikus, ásványi, mész alapú dekor simítóglett



Jellemzők

- Alkalmazás**
- beltérben
 - sík felületek kialakítására StoCalce Marmorino és StoCalce Veneziano alapfelületeként
 - filcezett lezáró bevonatként
 - alapfelületeként StoLook Lasura és StoSil Patina számára
 - nedves területekre nem alkalmas

Tulajdonságok

- ásványi alapú
- nagyon jó nedvességgel szembeni viselkedés
- diffúzió nyitott
- kiváló páraáteresztés
- hozzájárul a lakótér klímájának optimalizálásához
- különféle feldolgozási technikák lehetségesek
- számos kialakítási lehetőség
- alapfelület-kiegyenlítő
- káros anyagok szempontjából bevizsgálva
- oldó- és lágyítószermentes
- alacsony emissziójú
- TÜV SÜD - egészségügyi szempontból releváns összetevők és kibocsátások vizsgálata, rendszeres termék- és folyamatfelügyelet, a felhasznált anyagok ellenőrzése (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte)
- ködképző anyagoktól mentes
- konzerváló szerektől mentes

Megjelenés

- matt
- fekete márványszemcsével

Alapfelület

Követelmények Az alapfelületnek szilárdnak, száraznak, tisztának és hordképesnek kell lennie, festékrétegektől, kivirágzástól és zsáleválasztó anyagoktól mentesnek kell lennie.

Előkészületek

Az alapfelület előkészítésének és a festési munkák elvégzésének meg kell felelnie a kivitelezés általánosan elismert szabályainak. Minden bevonatnak és előkészítő munkának mindig az objektumnak és a vele szemben támasztott követelményeknek megfelelően kell elkészülnie.

Műszaki ismertető

StoCalce Fondo

A málló bevonati részeket, valamint a nem teherbíró régi festékrétegeket és egyéb bevonatokat el kell távolítani, a felületet meg kell tisztítani (mechanikusan vagy megfelelő marószerekkel).

Az alapozónak nem szabad fényes réteget képeznie.

Normál nedvszívó képességű alapfelületek:

Az alapozáshoz használjon StoPrim Plex vagy StoPrim GT terméket. StoPrim Plex felhasználásra kész, max. 30% vízzel hígítható.

Gyenge nedvszívó képességű alapfelületek:

Az alapozáshoz használjon StoPrim Color vagy StoPrim Sil Color terméket.

Vízben oldódó alkotóanyagok:

Szigetelje StoPrep Isol Q termékkel.

A StoPrep Isol Q feldolgozásra kész, nem szabad hígítani. Felhordás előtt az anyagot alaposan fel kell keverni. A termék kationos kötőanyagot tartalmaz, és más termékekkel nem szabad keverni!

Sértetlen kétkomponensű bevonatok, színesfémek, műanyagok:

Alapozás: StoAqua EP Activ.

Penészes felületek:

A felületeket kezelni kell Geiger STOP szerrel vagy be kell kenni 10%-os hidrogénperoxid-oldattal, majd tiszta vízzel alaposan le kell mosni. A penészmentesítés során figyelembe kell venni a mindenkori, nemzeti ajánlásokat és irányelveket.

Akril fugák és tömítőmasszák festésekor, az akril tömítőmassza nagyobb rugalmassága miatt, repedések és/vagy elszíneződések léphetnek fel a festékrétegben. A piacon található sokféle termék miatt az egyes esetekben saját tesztet kell végezni a tapadás megítéléséhez.

A felsorolt rétegfelépítések és javaslatok nem mentesítik a felhasználót az alapfelület saját felelősségre elvégzett ellenőrzésének és értékelésének szükségessége alól.

Feldolgozás

Feldolgozási hőmérséklet Legalacsonyabb feldolgozási és alapfelület-hőmérséklet: +5 °C

Anyag előkészítése Feldolgozásra kész

Anyagszükséglet	Alkalmazási mód	Anyagszükséglet (kb.)	
	rétegenként	0,8 - 1,0	kg/m ²
Az anyagszükséglet többek között a feldolgozástól, az alapfelülettől és a konzisztenciától függ. A megadott anyagszükségleti értékek csak irányértékként			

Műszaki ismertető

StoCalce Fondo

szolgálnak. A pontos anyagszükségleti értékeket adott esetben az építményen kell meghatározni.

Rétegfelépítés

Alapozás:
Az alapfelület típusától és állapotától függően.

Közbenső bevonat:
Hordja fel egyenletesen a StoPrep In terméket.

Előglettelés és záróbevonat:
StoCalce Fondo

A különböző feldolgozási technikák miatt eltérő felületek készíthetők.
Feldolgozási technikákra vonatkozó javaslatokat és a kapcsolódó alkalmazástechnikai utasításokat kérje kollégáinktól.

további bevonatok a StoCalce Marmorino, a StoCalce Veneziano, a StoLook Lasura, StoLook Wax és a StoSil Patina termékekkel lehetségesek

Alkalmazás

kézzel

Szerszámok tisztítása

Használat után azonnal meg kell tisztítani vízzel.

Tudnivalók, javaslatok, speciális információk, egyebek

A beszáradt anyagot nem szabad a még feldolgozandó anyaggal keverni.
Munkaszünetekben az anyagfelületet fóliával le kell takarni.

Használat víznek kitett felületeken:
- Tartsa be a DIN 18534-1:2017-04 és a Bundesverband der Gipsindustrie e.V. 5. számú műszaki dokumentuma szerinti vízbehatási osztályokat.
- A termék csak a W0-I (alacsony) vízbehatási osztályú területekre alkalmas.

Szállítás

Szín

törtfehér, StoColor System szerint színezhető
Az intenzív színek természetes felhősödést, foltosságot okozhatnak a felületen.

Színezhető

Csak lúgálló színezőpasztákat (pl. StoTint Aqua) szabad használni.

Csomagolás

vödör

Tárolás

Tárolási feltételek

Tárolja az eredeti, szorosan lezárt csomagolásban, hűvös és fagymentes helyen.
Védje a közvetlen napsugárzástól.

Tárolási időtartam

A legjobb minőséget a bontatlan eredeti csomagolásban garantáljuk, ha a tárolási feltételeket a maximális tárolási idő lejártáig betartjuk. Ez a csomagoláson található gyártási tételszámból látszik.

Műszaki ismertető

StoCalce Fondo

A tételszám magyarázata:

1. számjegy = az év utolsó számjegye, 2. + 3. számjegyek = naptári hét

Példa: 6450013223 - tárolási idő: 2026 45. hetének végéig tárolható.

Felbontás után azonnal fel kell használni. A belekerülő szennyeződések, pl. koszos számszám használata, lerövidíthetik az eltarthatóságot.

Szakvélemény / engedély

TÜV SÜD - Certificate/eco-label no. TM-18/220608-2

StoCalce Fondo (emissziószegény, káros anyagok szempontjából bevizsgálva és felügyelt gyártás)
Az emissziós viselkedés vizsgálata

Jelölés

Biztonság

Ez a termék az érvényben lévő EU-irányelv szerint jelölésköteles.
A Biztonsági adatlapban foglaltakat figyelembe kell venni!
A biztonsági tudnivalók a felhasználásra kész, nem feldolgozott termékre vonatkoznak.

Bőrirritáló hatású. Súlyos szemkárosodást okoz. Gyermekektől elzárva tartandó.
Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő használata kötelező.

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percre tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal orvosi ellátást kell kérni.

HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni. A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.

Különleges tudnivalók

Az ebben a műszaki ismertetőben található információk, ill. adatok a szokásos felhasználási cél, ill. a szokásos felhasználási alkalmasság biztosítására szolgálnak és saját ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. A felhasználót azonban nem mentik fel az alól, hogy saját felelősségére ellenőrizze az alkalmasságot és a felhasználás célját.
Az ebben a műszaki ismertetőben egyértelműen nem említett alkalmazásoknál fel kell venni a kapcsolatot a gyártóval. Az engedély nélküli alkalmazás saját kockázatra történik. Ez különösen más termékekkel való kombinálás esetén érvényes.

Új műszaki ismertető megjelenésével minden eddigi műszaki ismertető elveszíti érvényességét. A mindenkor legújabb megfogalmazás az internetről letölthető.

Sto Építőanyag Kft.
H-2330 Dunaharaszti
Jedlik Á. u. 17.
Telefon: +36 24 510-210
Telefax: +36 24 510-216
info.hu@sto.com; www.sto.hu