


# Műszaki ismertető

## StoCalce Marmorino

Ökologikus, ásványi, mész alapú dekor simítóglett



### Jellemzők

- Alkalmazás**
- beltéri használatra
  - sík alapterületeken alkalmazott vékony rétegű márvány effekt simítóglettként
  - nemes fal- és mennyezetfelületek készítéséhez
  - nedves területekre nem alkalmas

### Tulajdonságok

- ásványi alapú
- konzerváló szerektől mentes
- nagyon jó nedvességgel szembeni viselkedés
- diffúzió nyitott
- kiváló páraáteresztés
- hozzájárul a lakótér klímájának optimalizálásához
- különféle feldolgozási technikák lehetségesek
- számos kialakítási lehetőség
- káros anyagok szempontjából bevizsgálva
- oldó- és lágítószermentes
- alacsony emissziójú
- TÜV SÜD - egészségügyi szempontból releváns összetevők és kibocsátások vizsgálata, rendszeres termék- és folyamatfelügyelet, a felhasznált anyagok ellenőrzése ([www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte](http://www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte))
- ködképző anyagoktól mentes

### Megjelenés

- sima
- selyemfényű
- márványjellegű

### Alapfelület

#### Követelmények

Az alapfelületnek szilárdnak, száraznak, tisztának és hordképesnek kell lennie, festékrétegektől, kivirágzástól és zsálleválasztó anyagoktól mentesnek kell lennie.

#### Előkészületek

Az alapfelület előkészítésének és a festési munkák elvégzésének meg kell felelnie a kivitelezés általánosan elismert szabályainak. Minden bevonatnak és előkészítő munkának mindig az objektumnak és a vele szemben támasztott követelményeknek megfelelően kell elkészülnie.

A málló bevonati részeket, valamint a nem teherbíró régi festékrétegeket és egyéb bevonatokat el kell távolítani, a felületet meg kell tisztítani (mechanikusan vagy megfelelő marószerekkel).

# Műszaki ismertető

## StoCalce Marmorino

Az alapozónak nem szabad fényes réteget képeznie.

Normál nedvszívó képességű alapfelületek:  
Az alapozáshoz használjon StoPrim Plex, vagy StoPrim GT terméket.  
StoPrim Plex felhasználásra kész, és max. 30% vízzel hígítható.

Gyenge nedvszívó képességű alapfelületek:  
Az alapozáshoz használjon StoPrim Color, vagy StoPrim Sil Color terméket.

Vízben oldódó alkotóanyagok:  
Szigetelje StoPrep Isol Q termékkel.  
A StoPrep Isol Q feldolgozásra kész, nem szabad hígítani. Felhordás előtt az anyagot alaposan fel kell keverni. A termék kationos kötőanyagot tartalmaz, és más termékekkel nem szabad keverni!

Sértetlen kétkomponensű bevonatok, színesfémek, műanyagok:  
Alapozás: StoAqua EP Activ.

Penészes felületek:  
A felületeket kezelni kell Geiger STOP szerrel, vagy be kell kenni 10%-os hidrogénperoxid-oldattal, majd tiszta vízzel alaposan le kell mosni. A penészmentesítés során figyelembe kell venni a mindenkori, nemzeti ajánlásokat és irányelveket.

Akril fugák és tömítőmasszák festésekor, az akril tömítőmassza nagyobb rugalmassága miatt, repedések és/vagy elszíneződések léphetnek fel a festékrétegben. A piacon található sokféle termék miatt az egyes esetekben saját tesztet kell végezni a tapadás megítéléséhez.

A felsorolt rétegfelépítések és javaslatok nem mentesítik a felhasználót az alapfelület saját felelősségre elvégzett ellenőrzésének és értékelésének szükségessége alól.

### Feldolgozás

**Feldolgozási hőmérséklet** Legalacsonyabb alapfelület- és levegőhőmérséklet: +5 °C

**Anyag előkészítése** Felhasználásra kész.

Anyagszükséglet	Alkalmazási mód	Anyagszükséglet (kb.)	
	rétegenként	0,2	kg/m <sup>2</sup>
Az anyagszükséglet többek között a feldolgozástól, az alapfelülettől és a konzisztenciától függ. A megadott anyagszükségleti értékek csak iránymutatások. A pontos anyagszükségleti értékeket adott esetben az építményen kell meghatározni.			

## Műszaki ismertető

---

# StoCalce Marmorino

---

### Rétegfelépítés

#### Alapozás:

Az alapfelület típusától és állapotától függően. Hordja fel egyenletesen a StoLevel In AS terméket.

#### Közbenső és záróbevonat:

StoCalce Marmorino

A különböző feldolgozási technikák miatt eltérő felületek készíthetők. Feldolgozási technikákra vonatkozó javaslatokat és a kapcsolódó alkalmazástechnikai utasításokat kérje kollégáinktól.

#### StoCalce Marmorino classico

A gipszkarton lemezek repedések elleni lehető legnagyobb védelme érdekében minimum Q3 minőségű glettelés szükséges. Ezután pontos illesztéssel tapétázza le a felületet StoColl Tap és StoTap Pro 100 P termékkel, majd glettelje a teljes felületet StoLevel In Sil vagy StoLevel AS termékkel. Csiszolja le a felületet, alaposan portalanítsa és alapozza le StoPrim Plex, vagy StoPrim GT termékkel.

Alapglettelés StoCalce Marmorino-val sima, portalaníított alapfelületen. StoCalce Marmorino-t a StoCalce Marmorino-Glättekelle marmorino glettvassal keresztirányban fel kell vinni a teljes felületre.

A megfelelő száradást követően (legalább 12 óra) 180-as csiszolópapírral le kell csiszolni a kiálló glettnyomokat. Az elválasztó rétegek elkerülése érdekében gondosan el kell távolítani a csiszolásból származó port.

Két további réteg StoCalce Marmorino-t kell felhordani foltechnikával, StoCalce Marmorino-Glättekelle marmorino glettvassal. Ügyelni kell arra, hogy vállak ne keletkezzenek. A 12 óra száradási időt be kell tartani.

Az utolsó réteg foltozás felvitele után kis idő elteltével a StoCalce Marmorino-Glättekelle marmorino glettvassal élével tömöríteni kell a kézszáraz felületet. Ezt az eljárást addig kell végezni, amíg el nem éri a kívánt fényességet. A felületek tömörítéséhez StoCalce Marmorino-Glättekelle marmorino glettvassal kell használni. Új szerszám esetén nedvesen meg kell csiszolni az éleket nagyon finom csiszolópapírral. Így a tömörített felületen megelőzhetők a karcolások és sérülések.

A felületek folyékony szennyeződések és nedvesség elleni védelme érdekében, nem bolyhosodó ruhadarabbal, vagy a StoCalce Marmorino-Glättekelle marmorino glettvassal viaszt kell felvinni a felületre (StoLook Wax, StoLook Wax forte). Már röviddel a felvitel követően fel kell polírozni a felületet egy tiszta ruhadarabbal (géppel is végezhető).

StoCalce Marmorino felületek főleg mészből és márványból állnak, ezért nagy víztároló kapacitással rendelkeznek. Ezért a viaszos védőbevonatokat csak 2 hét száradási idő után szabad felvinni. Különben fennáll az elszíneződés veszélye. Túl sok viasz felvitele esetén fehéres elszíneződés, ill. fátýolosodás léphet fel. Ezeket

## Műszaki ismertető

# StoCalce Marmorino

	<p>a zavarokat terpentinpótló segítségével és tiszta, pamutból készült ruhadarabbal kell eltávolítani.</p> <p>Fedőlezárás: StoLook Wax (szükség esetén) StoLook Wax forte (szükség esetén)</p>
<b>Alkalmazás</b>	kézzel
<b>Szerszámok tisztítása</b>	Használat után azonnal meg kell tisztítani vízzel.
<b>Tudnivalók, javaslatok, speciális információk, egyéb</b>	<p>A beszáradt anyagot nem szabad a még feldolgozandó anyaggal keverni. Munkaszünetekben az anyagfelületet fóliával le kell takarni.</p> <p>Javaslat: Annak érdekében, hogy a vasalásnál elkerülhető legyen a fémkopás (szürke kopásnyomok), használja a StoCalce Marmorino-Glättekelle marmorino glettvasat.</p> <p>Ha a StoLook Wax forte viasz fedőlezáráshoz használjuk, az eltérő mértékű tömörítés felerősítheti a világos-sötét kontrasztokat</p> <p>Használat víznek kitett felületeken: - Tartsa be a DIN 18534-1:2017-04 és a Bundesverband der Gipsindustrie e.V. 5. számú műszaki dokumentuma szerinti vízbehatási osztályokat. - A termék csak a W0-I (alacsony) vízbehatási osztályú területekre alkalmas.</p>
<b>Szállítás</b>	
<b>Szín</b>	törtfehér, StoColor System szerint színezhető, StoLook Punto F-fel színezhető
<b>Csomagolás</b>	vödör
<b>Tárolás</b>	
<b>Tárolási feltételek</b>	Tárolja az eredeti, szorosan lezárt csomagolásban, hűvös és fagymentes helyen. Védje a közvetlen napsugárzástól.
<b>Tárolási időtartam</b>	<p>A legjobb minőséget a bontatlan eredeti csomagolásban garantáljuk, ha a tárolási feltételeket a maximális tárolási idő lejártáig betartjuk. Ez a csomagoláson található gyártási tételszámból látszik.</p> <p>A tételszám magyarázata: 1. számjegy = az év utolsó számjegye, 2. + 3. számjegyek = naptári hét Példa: 6450013223 - tárolási idő: 2026 45. hetének végéig tárolható. Felbontás után azonnal fel kell használni. A belekerülő szennyeződések, pl. koszos szerszám használata, lerövidíthetik az eltarthatóságot.</p>

# Műszaki ismertető

## StoCalce Marmorino

### Szakovélemény / engedély

TÜV SÜD - Certificate/eco-label no. TM-18/220608-1

StoCalce Marmorino (emissziószegény, káros anyagok szempontjából bevizsgálva és felügyelt gyártás)  
Az emissziós viselkedés vizsgálata

### Jelölés

#### Biztonság

Ez a termék az érvényben lévő EU-irányelv szerint jelölésköteles.  
A Biztonsági adatlapban foglaltakat figyelembe kell venni!  
A biztonsági tudnivalók a felhasználásra kész, nem feldolgozott termékre vonatkoznak.

Bőrirritáló hatású.

Súlyos szemkárosodást okoz.

Légúti irritációt okozhat. Gyermekektől elzárva tartandó. Kerülje a por belélegzését. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.

Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő használata kötelező.

**SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:** Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal orvosi ellátást kell kérni.

**HA BÖRRE KERÜL:** Lemosás bő szappanos vízzel. Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni. A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.

**BELÉLEGZÉS ESETÉN:** Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

### Különleges tudnivalók

Az ebben a műszaki ismertetőben található információk, ill. adatok a szokásos felhasználási cél, ill. a szokásos felhasználási alkalmasság biztosítására szolgálnak és saját ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. A felhasználót azonban nem mentik fel az alól, hogy saját felelősségére ellenőrizze az alkalmasságot és a felhasználás célját.

Az ebben a műszaki ismertetőben egyértelműen nem említett alkalmazásoknál fel kell venni a kapcsolatot a gyártóval. Az engedély nélküli alkalmazás saját kockázatra történik. Ez különösen más termékekkel való kombinálás esetén érvényes.

Új műszaki ismertető megjelenésével minden eddigi műszaki ismertető elveszíti érvényességét. A mindenkor legújabb megfogalmazás az internetről letölthető.

Sto Építőanyag Kft.  
H-2330 Dunaharaszti  
Jedlik Á. u. 17.  
Telefon: +36 24 510-210  
Telefax: +36 24 510-216  
info.hu@sto.com; www.sto.hu