


# Műszaki ismertető

## StoDeco Coll Weiss

Ásványi ragasztóhabarcs StoDeco homlokzati elemekhez



### Jellemzők

- Alkalmazás**
- kültéri és beltéri használatra
  - StoDeco homlokzati elemek teherbíró ásványi alapú és szerves kötésű, nem rugalmas alapfelületre történő ragasztásához

- Tulajdonságok**
- nagyon jó ragasztási tulajdonságok

### Műszaki adatok

Kritérium	Szabvány / vizsgálati előírás	Érték/ Egység	Tudnivalók
Hajlító-húzószilárdság	EN 1015-11	3,1 N/mm <sup>2</sup>	
Nyomószilárdság	EN 1015-11	10,2 N/mm <sup>2</sup>	
Páradiffúziós ellenállási szám, $\mu$			≤ 25
Vízfelvétel	EN 1015-18	$C \leq 0,20$ kg/(m <sup>2</sup> *min <sup>0,5</sup> )	W <sub>c</sub> 2
Hővezető képesség	EN 1745	≤ 0,82 W/(m*K) P=50% esetén	táblázatos érték
Hővezető képesség	EN 1745	≤ 0,89 W/(m*K) P = 90% esetén	táblázatos érték
Tűzvédelmi osztály	EN 13501-1	A2-s1, d0	nem éghető

A jellemző értékek megadásánál átlagértékekről, ill. körülbelüli értékekről van szó. Természetes nyersanyagok termékeinkben történő használata miatt egyes szállítmányok megadott értékei kismértékben eltérhetnek anélkül, hogy ez károsan befolyásolná a termék alkalmazását.

### Alapfelület

**Követelmények**

Az alapfelületnek szilárdnak, száraznak, teherbírónak, zsír- és pormentesnek kell lennie. Szükség esetén a helyszínen ellenőrizni kell, hogy a rögzítés megfelelő-e az alapfelülethez.

**Előkészületek**

A meglévő bevonatok terhelhetőségét ellenőrizni kell.

A laza bevonat- vagy vakolatmaradványokat el kell távolítani. A nedvszívó alapfelületeket le kell alapozni. Az alapfelületben lévő hiányosságokat simítómasszával ki kell tölteni és le kell simítani. A homlokzati elemeket csak ezután szabad felszerelni. Az új alapvakolatokat legalább 14 napig hagyni kell kötni.

Ha a StoDeco homlokzati elemeket szerves bázisú alapvakolatra, vagy fedővakolatra ragasztjuk, akkor az alapfelületet StoPrep Contact + 20 % cement

# Műszaki ismertető

## StoDeco Coll Weiss

hozzáadásával készített tapadóhíddal kell bevonni ragasztás előtt.

Feldolgozás							
<b>Feldolgozási hőmérséklet</b>	Legalacsonyabb alapfelület- és levegőhőmérséklet: +5 °C						
<b>Feldolgozási idő</b>	+20 °C-on: kb. 60 - 180 perc						
<b>Keverési arány</b>	7,2 l víz 20 kg anyaghoz						
<b>Anyag előkészítése</b>	Öntsön vizet egy edénybe, majd adja hozzá a gyárilag előkevert szárazhabarcsot. Keverés kb. 2 percig, majd pihentetés kb. 3 percig, ezt követően még egyszer kb. 30 másodpercig keverni kell.						
<b>Anyagszükséglet</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Alkalmazási mód</th> <th colspan="2">Anyagszükséglet (kb.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a feldolgozáshoz használt fogazott glettvastól függően</td> <td>5,20 - 7,20</td> <td>kg/m<sup>2</sup></td> </tr> </tbody> </table> <p>Az anyagszükséglet többek között a feldolgozástól, az alapfelülettől és a konzisztenciától függ. A megadott anyagszükségleti értékek csak iránymutatások. A pontos anyagszükségleti értékeket adott esetben az építményen kell meghatározni.</p>	Alkalmazási mód	Anyagszükséglet (kb.)		a feldolgozáshoz használt fogazott glettvastól függően	5,20 - 7,20	kg/m <sup>2</sup>
Alkalmazási mód	Anyagszükséglet (kb.)						
a feldolgozáshoz használt fogazott glettvastól függően	5,20 - 7,20	kg/m <sup>2</sup>					
<b>Alkalmazás</b>	<p>felvitel kombinált eljárással (floating-buttering eljárás)</p> <p>A terméket rozsdamentes, fogas glettvassal kell felhordani. Ragasztáshoz 10 x 10 mm-es fogazású, az illesztések kialakításához 6 x 6 mm-es fogazású glettvast kell használni.</p> <p>Ha egyenetlen az alapfelület, akkor eltérő méretű fogas glettvast kell használni. A StoDeco homlokzati elemekkel összefüggő alkalmazása a mindenkori StoDeco homlokzati elem műszaki ismertetőiben található meg.</p>						
<b>Száradás, kötés, átdolgozási idő</b>	A száradási idő a hőmérséklettől, szélereősségtől és a relatív páratartalomtól függ. Kedvezőtlen időjárási körülmények esetén mindig meg kell tenni a megfelelő óvintézkedéseket (pl. eső elleni védelem) a megmunkálandó, vagy frissen elkészített homlokzati felületen.						
<b>Szerszámok tisztítása</b>	Használat után azonnal meg kell tisztítani vízzel.						
<b>Tudnivalók, javaslatok, speciális információk, egyebek</b>	StoDeco homlokzati elemek, amelyek több, mint 5 kg/db súlyúak és a síktól való kinyúlásuk nagyobb, mint 50 mm kiegészítő mechanikai rögzítéssel, dübellel, vagy konzollal kell ellátni.						

## Műszaki ismertető

# StoDeco Coll Weiss

Szállítás	
Szín	fehér
Csomagolás	zsák
Tárolás	
Tárolási feltételek	Száraz helyen kell tárolni.
Tárolási időtartam	Ez a termék csökkentett kormáttartalmú, ill. kromátszegény. A legjobb minőséget az eredeti csomagolásban a max. lejáratú időkig garantáljuk. Ez a csomagoláson szereplő gyártási tételszámról olvasható le. A gyártási tételszám értelmezése: 1. szám = az év utolsó számjegye, 2. + 3. szám = naptári hét Példa: 6450013223 - 2026. 45. naptári hetének végéig tárolható

Jelölés	
Termékcsoport	Ragasztóhabarcs

Összetétel	fehér cement polimer por ásványi töltőanyagok könnyű ásványi adalékanyagok kötésgyorsító hidrofobizáló szer sűrítő anyag
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biztonság	<p>Ez a termék az érvényben lévő EU-irányelv szerint jelölésköteles. A Biztonsági adatlapban foglaltakat figyelembe kell venni! A biztonsági tudnivalók a felhasználásra kész, nem feldolgozott termékre vonatkoznak.</p> <p>Bőrirritáló hatású. Súlyos szemkárosodást okoz. Légúti irritációt okozhat. Gyermekektől elzárva tartandó. Kerülje a por belélegzését. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő használata kötelező.</p> <p><b>SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN:</b> Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal orvosi ellátást kell kérni.</p> <p><b>HA BŐRRE KERÜL:</b> Lemosás bő szappanos vízzel. Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni. A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt</p>
-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Műszaki ismertető

---

### StoDeco Coll Weiss

ki kell mosni.

**BELÉLEGZÉS ESETÉN:** Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

#### Különleges tudnivalók

Az ebben a műszaki ismertetőben található információk, ill. adatok a szokásos felhasználási cél, ill. a szokásos felhasználási alkalmasság biztosítására szolgálnak és saját ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. A felhasználót azonban nem mentik fel az alól, hogy saját felelősségére ellenőrizze az alkalmasságot és a felhasználás célját.

Az ebben a műszaki ismertetőben egyértelműen nem említett alkalmazásoknál fel kell venni a kapcsolatot a gyártóval. Az engedély nélküli alkalmazás saját kockázatra történik. Ez különösen más termékekkel való kombinálás esetén érvényes.

Új műszaki ismertető megjelenésével minden eddigi műszaki ismertető elveszíti érvényességét. A mindenkori legújabb megfogalmazás az internetről letölthető.

Sto Építőanyag Kft.  
H-2330 Dunaharaszti  
Jedlik Á. u. 17.  
Telefon: +36 24 510-210  
Telefax: +36 24 510-216  
info.hu@sto.com; www.sto.hu