


Műszaki ismertető

StoFlexyl Cement

Speciális cement StoFlexyl-hez



Jellemzők

Alkalmazás

- kültérben
- StoFlexyl-lel együtt használva

Tulajdonságok

- speciális cement, StoFlexyl CEM II B-LL 42,5 R

Megjelenés

- fehér cement

Műszaki adatok

Kritérium	Szabvány / vizsgálati előírás	Érték/ Egység	Tudnivalók
Nyomószilárdság	DIN EN 197-1	≥ 42,5 N/mm ²	
Szilárdulás kezdete	DIN EN 197-1	≥ 60 min	
Nyújtási mérték	DIN EN 197-1	≤ 10 mm	

A jellemző értékek megadásánál átlagértékekről, ill. körülbelüli értékekről van szó. Természetes nyersanyagok termékeinkben történő használata miatt egyes szállítmányok megadott értékei kismértékben eltérhetnek anélkül, hogy ez károsan befolyásolná a termék alkalmazását.

Feldolgozás

Feldolgozási hőmérséklet

Legalacsonyabb alapfelület- és levegőhőmérséklet: +5 °C
Legmagasabb alapfelület- és levegőhőmérséklet: +30 °C

Keverési arány

StoFlexyl / StoFlexyl Cement CEM II B/LL 42,5 R = 1,0 : 1,0 súlyarányban

Anyag előkészítése

StoFlexyl Cement-et, CEM II B/LL 42,5 R minőségű cementet adjon hozzá a fenti keverési aránynak megfelelően. Keverőgéppel homogén állapotig össze kell keverni. Vízzel be kell állítani a feldolgozási konzisztenciát.

Anyagszükséglet	Alkalmazási mód	Anyagszükséglet (kb.)
	vízszigetelés	3,90 kg/m ²
	ragasztás	2,00 kg/m ²
	alapozó és nedvesség elleni védőbevonat	0,50 kg/m ²
	erősítés	1,30 kg/m ²

Az anyagszükséglet többek között a feldolgozástól, az alapfelülettől és a konzisztenciától függ. A megadott anyagszükségleti értékek csak iránymutatások. A pontos anyagszükségleti értékeket adott esetben az építményen kell

Műszaki ismertető

StoFlexyl Cement

	meghatározni.	
	(Minden adat cement nélkül értendő, cement hozzáadásakor dupla értéket kell venni.)	
Alkalmazás	lásd a StoFlexyl műszaki adatlapját	
Száradás, kötés, átdolgozási idő	A száradási idő a hőmérséklettől, szélereősségtől és a relatív páratartalomtól függ. Kedvezőtlen időjárási körülmények esetén mindig meg kell tenni a megfelelő óvintézkedéseket (pl. eső elleni, napsugárzás elleni védelem) a megmunkálandó, vagy frissen elkészített homlokzati felületen. +20 °C levegő- és alapfelület-hőmérsékletnél és 65 % relatív páratartalomnál: legkorábban 24 óra elteltével átvonható.	
Szerszámok tisztítása	Használat után azonnal meg kell tisztítani vízzel.	
Tudnivalók, javaslatok, speciális információk, egyebek	A további feldolgozási megjegyzéseket a rendszerekre vonatkozó alkalmazástechnikai útmutatókban találhatja meg.	
Szállítás		
Szín	fehér	
Csomagolás	zsák	
Tárolás		
Tárolási feltételek	Szárász és fagymentes helyen kell tárolni.	
Szakvélemény / engedély		
	test certificate No. 220011446-15-2	StoFlexyl StoFlexyl Cement-tel keverve A vízbehatolás mélységének vizsgálata az EN 12390-8 szerint
Jelölés		
Termékcsopozort	Cement	
Összetétel	fehér cement	

Műszaki ismertető

StoFlexyl Cement

Biztonság

Ez a termék az érvényben lévő EU-irányelv szerint jelölésköteles.
A Biztonsági adatlapban foglaltakat figyelembe kell venni!
A biztonsági tudnivalók a felhasználásra kész, nem feldolgozott termékre vonatkoznak.

Bőrirritáló hatású. Súlyos szemkárosodást okoz. Légúti irritációt okozhat.
Gyermekektől elzárva tartandó. Kerülje a por belélegzését. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő használata kötelező.

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal orvosi ellátást kell kérni.

HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni. A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.

BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

Különleges tudnivalók

Az ebben a műszaki ismertetőben található információk, ill. adatok a szokásos felhasználási cél, ill. a szokásos felhasználási alkalmasság biztosítására szolgálnak és saját ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. A felhasználót azonban nem mentik fel az alól, hogy saját felelősségére ellenőrizze az alkalmasságot és a felhasználás célját.

Az ebben a műszaki ismertetőben egyértelműen nem említett alkalmazásoknál fel kell venni a kapcsolatot a gyártóval. Az engedély nélküli alkalmazás saját kockázatra történik. Ez különösen más termékekkel való kombinálás esetén érvényes.

Új műszaki ismertető megjelenésével minden eddigi műszaki ismertető elveszíti érvényességét. A mindenkori legújabb megfogalmazás az internetről lehívható.

Sto Építőanyag Kft.
H-2330 Dunaharaszti
Jedlik Á. u. 17.
Telefon: +36 24 510-210
Telefax: +36 24 510-216
info.hu@sto.com; www.sto.hu