


Műszaki ismertető

StoLook Wax forte

Átlátszó védőviasz nedvességnek kitett helyiségekben



Jellemzők

Alkalmazás	<ul style="list-style-type: none"> • beltérben • védőbevonatként StoCalce Marmorino, StoCalce Veneziano és StoCalce Fondo felületekhez • StoLook effektporokkal együtt a felületek patinásításához • nedves területeken is használható • ne használja fröccsenő víz által igénybe vett területen
-------------------	---

Tulajdonságok	<ul style="list-style-type: none"> • rövid ideig véd a víz és más folyadékok (pl. kávé vagy bor) ellen • mechanikailag terhelhető
----------------------	---

Megjelenés	<ul style="list-style-type: none"> • fokozza a fényességet és elmélyíti a tónusokat • fokozza a színárnyalatot • a StoLook Wax forte viasz fedőlezáráshoz történő használat esetén az eltérő tömörítés felerősítheti a világos-sötét kontrasztokat
-------------------	---

Alapfelület

Követelmények	Az alapfelületnek szilárdnak, száraznak, tisztának és teherbírónak kell lennie.
----------------------	---

Feldolgozás

Feldolgozási hőmérséklet	Legalacsonyabb alapfelület- és levegőhőmérséklet: +5 °C
---------------------------------	---

Anyagszükséglet	Alkalmazási mód	Anyagszükséglet (kb.)	
	rétegenként		0,05

Az anyagszükséglet többek között a feldolgozástól, az alapfelülettől és a konzisztenciától függ. A megadott anyagszükségleti értékek csak irányértékként szolgálnak. A pontos anyagszükségleti értékeket adott esetben az építményen kell meghatározni.

Alkalmazás	rongydarabbal vagy kopásmentes spatulával vékonyan fel kell vinni, majd után kell polírozni
-------------------	---

Száradás, kötés, átdolgozási idő	A viaszos védőbevonatokat csak kb. 4-8 nap elteltével szabad elkészíteni. A száradási idő az adott felülettechnikától függ. A túl korai viaszfelvitel elszíneződéseket okozhat.
---	---

Műszaki ismertető

StoLook Wax forte

Szerszámok tisztítása	Használat után azonnal meg kell tisztítani StoFluid AF-fel.
Tudnivalók, javaslatok, speciális információk, egyébek	<p>Az egyenetlen vagy túlzott viaszfelvitel fehéres elszíneződést, fátyolosodást okozhat.</p> <p>A felületre jutott szennyeződést azonnal el kell távolítani.</p> <p>A viaszolt felületet nedves ruhadarabbal, vagy kereskedelemben kapható szappannal/mosogatószerrel lehet tisztítani. Agresszív tisztítószereket, súrolószert és éles tisztítószerszámokat nem szabad használni.</p> <p>Ha a viaszolt felületet át kell dolgozni, akkor a viaszt az átdolgozás előtt el kell távolítani.</p> <p>Használat víznek kitett felületeken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tartsa be a DIN 18534-1:2017-04 és a Bundesverband der Gipsindustrie e.V. 5. számú műszaki dokumentuma szerinti vízbehatási osztályokat. - A termék csak a W0-I (alacsony) vízbehatási osztályú területekre alkalmas.
Szállítás	
Szín	tejfehér, színezhető pl. Mixol-lal
Csomagolás	doboz
Tárolás	
Tárolási feltételek	Tárolja az eredeti, szorosan lezárt csomagolásban, hűvös és fagymentes helyen. Védje a közvetlen napsugárzástól.
Tárolási időtartam	<p>A legjobb minőséget a bontatlan eredeti csomagolásban garantáljuk, ha a tárolási feltételeket a maximális tárolási idő lejártáig betartjuk. Ez a csomagoláson található gyártási tételszámából látszik.</p> <p>A tételszám magyarázata:</p> <p>1. számjegy = az év utolsó számjegye, 2. + 3. számjegyek = naptári hét</p> <p>Példa: 6450013223 - tárolási idő: 2026 45. hetének végéig tárolható.</p> <p>Felbontás után azonnal fel kell használni. A belekerülő szennyeződések, pl. koszos szerszám használata, lerövidíthetik az eltarthatóságot.</p>
Jelölés	
Termékcsoport	Wax
Biztonság	<p>Ez a termék az érvényben lévő EU-irányelv szerint jelölésköteles.</p> <p>A Biztonsági adatlapban foglaltakat figyelembe kell venni!</p> <p>A biztonsági tudnivalók a felhasználásra kész, nem feldolgozott termékre vonatkoznak.</p> <p>Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.</p>

Műszaki ismertető

StoLook Wax forte

Különleges tudnivalók

Az ebben a műszaki ismertetőben található információk, ill. adatok a szokásos felhasználási cél, ill. a szokásos felhasználási alkalmasság biztosítására szolgálnak és saját ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. A felhasználót azonban nem mentik fel az alól, hogy saját felelősségére ellenőrizze az alkalmasságot és a felhasználás célját.

Az ebben a műszaki ismertetőben egyértelműen nem említett alkalmazásoknál fel kell venni a kapcsolatot a gyártóval. Az engedély nélküli alkalmazás saját kockázatra történik. Ez különösen más termékekkel való kombinálás esetén érvényes.

Új műszaki ismertető megjelenésével minden eddigi műszaki ismertető elveszíti érvényességét. A mindenkori legújabb megfogalmazás az internetről letölthető.

Sto Építőanyag Kft.
H-2330 Dunaharaszti
Jedlik Á. u. 17.
Telefon: +36 24 510-210
Telefax: +36 24 510-216
info.hu@sto.com; www.sto.hu