


# Műszaki ismertető

## StoMurisol VS

Speciális előfröcskölő WTA szanálóvakolati rendszerekhez, alapvakolatokhoz



### Jellemzők

#### Alkalmazás

- kültéri és beltéri használatra
- kézi és gépi feldolgozáshoz
- gúzként szokásos, nedvszívó falazatokra
- gúzként nedves és sótartalmú falazatokon
- A StoMurisol szanálóvakolat-rendszerrel speciálisan összehangolva
- egyenetlenségek kiegyenlítéséhez nem használható

#### Tulajdonságok

- EN 998-1 szerinti GP normál vakolóhabarcs
- jó tapadás az alapfelületre
- nagyfokú páraáteresztő képesség

### Műszaki adatok

Kritérium	Szabvány / vizsgálati előírás	Érték/ Egység	Tudnivalók
Habarcsosztály	EN 998-1	CS IV	
Habarcsosztály	DIN 18550-1/-2	P III	
Nyomószilárdság		> 6 N/mm <sup>2</sup>	
Páradiffúziós ellenállási szám, $\mu$		≤ 15	
Vízfelvétel			W <sub>c</sub> 0
Hővezető képesség		≤ 0,82 W/(m*K) P=50% esetén	táblázatos érték
Hővezető képesség		≤ 0,89 W/(m*K) P = 90% esetén	táblázatos érték
Tűzvédelmi osztály	EN 13501-1	A1	nem éghető
Szemcseméret-tartomány		0 - 4 mm	

A jellemző értékek megadásánál átlagértékekről, ill. körülbelüli értékekről van szó. Természetes nyersanyagok termékeinkben történő használata miatt egyes szállítmányok megadott értékei kismértékben eltérhetnek anélkül, hogy ez károsan befolyásolná a termék alkalmazását.

### Alapfelület

#### Követelmények

Az alapfelületnek szilárdnak, teherbírónak, zsír- és pormentesnek, ásványi alapúnak, nedvszívónak, száraznak, vagy matt nedvesnek kell lennie.

# Műszaki ismertető

## StoMurisol VS

### Előkészületek

A meglévő bevonatok terhelhetőségét ellenőrizni kell. A nem hordképes bevonatokat el kell távolítani.

A meglévő vakolatokat kb. 1 m-rel a nedvességhatár fölötti magasságig, a falazatig el kell távolítani. A falazat fugáit kb. 2 - 3 cm mélyen ki kell kaparni. A falazat felületét és a fugákat gondosan meg kell tisztítani a laza részekről, szennyeződéstől, portól, bitumentől és a hasonló, tapadást gátló anyagoktól (pl. drótkéfével, homokszórással vagy sűrített levegővel stb.), majd hagyni kell kiszáradni. A munkát nem szabad nagynyomású tisztítóval végezni! Töltse ki a lyukakat és a hiányosságokat, cserélje ki a sérült falazóelemeket.

A tapadás javítása és/vagy a nedvszívó-képesség szabályozása érdekében StoMurisol VS gúzt részleges lefedettséggel kell felhordani.

Terméskő falazatra foltszerűen (max. 50% lefedettséggel) hordja fel a StoMurisol VS gúzt.

### Feldolgozás

#### Feldolgozási feltételek

Ha éjszakai fagy várható, akkor nem szabad felhordani az anyagot.

#### Feldolgozási hőmérséklet

Alapfelület és levegő hőmérséklet:  
minimális hőmérséklet: +5 °C  
maximális hőmérséklet: +30 °C

#### Keverési arány

4,3 - 5,0 l víz 25 kg termékhez

#### Anyag előkészítése

Keverje össze tiszta vízzel, adalékanyag nélkül.

Keverje össze kézzel egy megfelelő szerszámmal, lassú fordulaton keverővel (keverési idő kb. 3 perc).

Géppel, a kereskedelemben kapható keverőkkel, a szokásos gúz konzisztencia mellett keverendő.

A már megkötött anyagot nem szabad újra felkeverni.

#### Anyagszükséglet

Alkalmazási mód

Anyagszükséglet (kb.)

50 – 60% fedés mellett

5,0 - 6,0 kg/m<sup>2</sup>

teljesen fedő

9,0 - 10,0 kg/m<sup>2</sup>

Az anyagszükséglet többek között a feldolgozástól, az alapfelülettől és a konzisztenciától függ. A megadott anyagszükségleti értékek csak irányértékként szolgálnak. A pontos anyagszükségleti értékeket adott esetben az építményen kell meghatározni.

# Műszaki ismertető

## StoMurisol VS

### Alkalmazás

Óvja a sérülékeny területeket (üveg, kerámia, fém stb.). Használat után a szerszámokat azonnal meg kell tisztítani vízzel.

Vegye figyelembe az érvényes WTA irányelveket, az EN 998-1, EN 13914, DIN 18550 és DIN 18350 (VOB, C. rész) előírásait.

A terméket rozsdamentes acél simító glettvassal, vagy szokásos vakológépekkel (D4 1/2 L csigaköpeny) kell foltokban, a felület kb. 50-60%-át lefedve felhordani.

### Száradás, kötés, átdolgozási idő

Ne hagyja, hogy az alapfelület, az anyag és a levegő hőmérséklete + 5 °C alatt és + 30 °C felett száradjon, keményedjen ki.

A száradási idő a hőmérséklettől, szélereősségtől és a relatív páratartalomtól függ. Nagyon magas páratartalom esetén ügyelni kell arra, hogy a nedvesség el legyen vezetve, így segítve a vakolat kiszáradását.

A napsütés és/vagy szél okozta túl gyors kiszáradás ellen védeni kell (pl. árnyékolással, letakarással és/vagy szükség esetén óvatos után nedvesítéssel).

A következő vakolatréteg felhordása előtt 1-2 nap állásidőre van szükség.

### Szerszámok tisztítása

Használat után azonnal meg kell tisztítani vízzel.

### Tudnivalók, javaslatok, speciális információk, egyebek

ártalmatlanítás:  
Az eltávolított régi vakolatot és a tisztítási hulladékot azonnal el kell távolítani és szakszerűen ártalmatlanítani kell.

### Szállítás

**Szín** szürke

### Csomagolás

papírsák, 25 kg  
raklap: 36 zsák / 900 kg

### Tárolás

**Tárolási feltételek** Száraz, védett helyen a tárolási idő nem haladhatja meg a 12 hónapot

### Tárolási időtartam

Ez a termék csökkentett kormát tartalmú, ill. kromátszegény  
A legjobb minőséget az eredeti csomagolásban a max. lejáratú időig garantáljuk.  
Ez a csomagoláson szereplő gyártási tételszámról olvasható le.  
A gyártási tételszám értelmezése:  
1. szám = az év utolsó számjegye, 2. + 3. szám = naptári hét  
Példa: 6450013223 - 2026. 45. naptári hetének végéig tárolható

# Műszaki ismertető

## StoMurisol VS

### Szakvélemény / engedély

WTA Zertifikat

StoMurisol szanálóvakolatok - hatásossági vizsgálat  
Tanúsítvány

### Jelölés

Termékcsoport

Előfröcskölő habarcs

### Biztonság

Ez a termék az érvényben lévő EU-irányelv szerint jelölésköteles.  
A Biztonsági adatlapban foglaltakat figyelembe kell venni!  
A biztonsági tudnivalók a felhasználásra kész, nem feldolgozott termékre vonatkoznak.

Bőrirritáló hatású. Súlyos szemkárosodást okoz. Gyermekektől elzárva tartandó.  
Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő használata kötelező.  
SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal orvosi ellátást kell kérni.  
HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni. A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.

Szakszerű száraz helyen tárolás mellett 12 hónapig tárolható, kromát mentes.

### Különleges tudnivalók

Az ebben a műszaki ismertetőben található információk, ill. adatok a szokásos felhasználási cél, ill. a szokásos felhasználási alkalmasság biztosítására szolgálnak és saját ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. A felhasználót azonban nem mentik fel az alól, hogy saját felelősségére ellenőrizze az alkalmasságot és a felhasználás célját.  
Az ebben a műszaki ismertetőben egyértelműen nem említett alkalmazásoknál fel kell venni a kapcsolatot a gyártóval. Az engedély nélküli alkalmazás saját kockázatra történik. Ez különösen más termékekkel való kombinálás esetén érvényes.

Új műszaki ismertető megjelenésével minden eddigi műszaki ismertető elveszíti érvényességét. A mindenkori legújabb megfogalmazás az internetről letölthető.

Sto Építőanyag Kft.  
H-2330 Dunaharaszti  
Jedlik Á. u. 17.  
Telefon: +36 24 510-210  
Telefax: +36 24 510-216  
info.hu@sto.com; www.sto.hu