

StoPrim LP

Szigetelő alapozó

Jellemzés							
Tulajdonságok	<p>Az átütő anyagok elleni nagy hatású szigetelés</p> <p>Kitűnő záróhatás korom, nikotin, lignin és vízfoltok ellen</p> <p>Enyhe szagú</p> <p>Szabályozza a nedvszívó képességet</p> <p>Tapadásközvetítő</p>						
Külső megjelenés	Fehérré pigmentált						
Alkalmazási terület							
	<p>Kül- és beltéri feldolgozás</p> <p>Szigetelő festékként és alapozóként gipszkartonra és faforgácslapra</p> <p>Koromtól, nikotintól és vízfoltoktól elszíneződött alapokra, minden teherbíró fa alapra beltérben, gipszkartonra és faforgácslapra.</p> <p>Nem alkalmazható nedves vagy szennyezett felületeken. A kritikus alapok alkalmasságát ellenőrizni kell (próba felület készítése).</p>						
Műszaki adatok							
Termékcsoport	Alapozó						
Összetétel	<p>A VdL-irányelv szerinti épületfesték:</p> <p>polimerizált szójaolaj</p> <p>szervetlen pigmentek</p> <p>kalciumkarbonát</p> <p>talkum</p> <p>alifás vegyületek</p> <p>glikol</p> <p>additív anyagok</p>						
Feldolgozási tudnivalók							
Alapfelület	<p>Az alapfelület szilárd, száraz, tiszta, teherbíró, valamint leválasztó hatású rétegektől, kivirágásoktól, leválasztó anyagoktól mentes kell legyen.</p> <p>Alapok / Sto alapozók</p>						
Az alapfelület előkészítése	Az alapozót a mindenkor hígítóval az alaphoz megfelelően kell beállítani. Az alapozónak nem szabad fényes felületet képeznie.						
Rétegfelépítés	Az alapfelület állapotától függően másodszori festés szükséges lehet.						
Anyag-előkészítés	Felhasználásra kész						
Anyagszükséglet	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cikk</th> <th>Alkalmazás módja</th> <th>Anyagszükséglet kb.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0855</td> <td>rétegenként</td> <td>0,2 l/m²</td> </tr> </tbody> </table>	Cikk	Alkalmazás módja	Anyagszükséglet kb.	0855	rétegenként	0,2 l/m ²
Cikk	Alkalmazás módja	Anyagszükséglet kb.					
0855	rétegenként	0,2 l/m ²					
Feldolgozás	<p>Felhordás ecsettel, hengerrel és szórókészülékkel</p> <p>További bevonatok kielégítő száradás után, rendszerint egy éjszaka elteltével (+20 °C / 65% rel. páratartalom).</p>						
A munkaeszközök tisztítása	Vízzel azonnal meg kell tisztítani.						
Szállítás							
Szín	Fehér						

StoPrim LP

Szigetelő alapozó

Raktározás	
Raktározási feltételek	Száraz helyen kell tárolni. +35 °C hőmérséklet felett nem szabad kitenni a közvetlen napsugárzás hatásának.
Raktározási idő	Minőségét az eredeti edényben megőrzi... (lásd a csomagoláson)
Különleges tudnivalók	
Biztonság	A termék kezeléséről, raktározásáról és ártalmatlanításáról további tájékoztatás az EG biztonsági adatlapban található. Az EG biztonsági adatlap a hivatásos felhasználók számára elérhető.
GIS-KÓD	M-GP02
Kiadás száma	StoPrim LP/DE/DE/010
Kiadás ideje	2002. 09. 25.
	Olyan alkalmazásokhoz, melyeket ez a műszaki ismertető nem említ kifejezetten, ki kell kérni a Sto AG előzetes véleményét.
	Az információk ill. adatok a szokásos alkalmazási célok ill. a szokásos felhasználásra való alkalmasság biztosítására szolgálnak.