

# WANDFARBE BELTÉRI DISZPERZIÓS FALFESTÉK

## JELLEMZÉS

Különleges minőségű, extra fehérségű, oldószermentes, jól színezhető, illatosított, vízzel hígítható falfesték. Bevonata matt, tartós, esztétikus, jó pára- és légáteresztő.

## ALKALMAZÁSI TERÜLET

Vakolt, meszelt, vagy már más diszperziós festékekkel festett belső falfelületek, továbbá fűrészporos tapéta, gipszkarton felületek festése.

## FELHORDÁS

- ecsettel, hengerrel
- javasolt rétegszám: 2-3 réteg

## FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁS

A festendő felületeknek, tisztának, száraznak, portól és olajtól mentesnek kell lennie. A táskásodó, leváló régi bevonatokat kaparással, csiszolással el kell távolítani, és a falfelületeket gletteléssel ki kell javítani. Új vakolaton és más erősen szívó felületen – pl. gipszkartonon, glettel felületeken – a szívóképesség kiegyenlítésére, valamint a sötétebbre színezett. Wandfarbe beltéri diszperziós falfesték felhordása előtt a foltosodás elkerülése érdekében mindenképp alkalmazzunk diszperziós mélyalapozót. A mélyalapozó száradása után kezdhetjük meg a festést a Wandfarbe beltéri diszperziós falfestéssel, a festék alapos felkeverése után. A festék felhordása ecseteléssel, hengerezéssel vagy szórással történhet két, szükség esetén három rétegben. A rétegek felhordása között biztosítsunk megfelelő – kb. 2 óra – száradási időt. Felhordás során mind a festéknek, mind pedig a környezetnek – beleértve a fal hőmérsékletét is – legalább +5 °C-osnak kell lennie. Festés után a szerszámokat vízzel azonnal el kell mosni, mert a megszáradt festék már csak agresszív oldószerrel távolítható el. Használat után az edényt gondosan le kell zárni.

## MŰSZAKI ADATOK

**Termékcsoport:** Diszperziós beltéri falfestékek

**Terméktulajdonságok**

Megjelenés: fehér színű, viszkozus szuszpenzió



Sűrűség (20 °C): 1,5±0,1 g/cm<sup>3</sup>

Nemilló anyagtartalom: min. 54%

pH érték: 8,0-8,9

Kiadósság: 6-8m<sup>2</sup>/ liter két rétegben

Hígítás: első Rétegben max. 20%, második és harmadik rétegben max. 10% vízzel

Száradási idő 20 °C-on: 2 óra

Átfesthető 20 °C-on: 2 óra után

### Bevonat tulajdonságok

Megjelenés: fehér színű, matt felületű, egyenletes bevonat

Tapadás (gipszkartonon): min. 0,5 N/mm<sup>2</sup>

Vízgőz áteresztő képesség: magas

Vízállóság (1 óra): változatlan

Osztályozás az MSZ EN 13300:2001 szerint:

Típus: dekorációs

Kötőanyag: komer diszperzió

Szín: fehér

Fényesség: matt

Szemcseméret: finom

Nedves dörzsállóság: 4. osztály, nem tisztítható

Kontraszt arány: 1 rétegben 2 osztály

2 rétegben 1 osztály

VOC tartalom: EU határérték erre a termékre (A/a): 30 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 30 g/l VOC-t tartalmaz.

## VÁLASZTÉK

Kiszerezés: 15l,

## TÁROLÁS

Tárolási feltételek: Fagyveszélyes! Eredeti csomagolásban, +5°C – +25°C hőmérsékleten kell tárolni.

Minőségét megőrzi: bontatlan csomagolásban a gyártástól számított 24 hónapig.

## KÜLÖNLEGES TUDNIVALÓK

**Biztonság**

**Tűzveszélyességi osztály:** E Nem tűzveszélyes!